



# VIPEQ HISPANIA

## CORCHO NATURAL

en emulsión proyectado



## VIPEQ-Fo8

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

PRODUCTO AISLANTE TERMICO-ACUSTICO CON FUNCIÓN DECORATIVA

### CARACTERÍSTICAS

VIPEQ-Fo8 es una mezcla de partículas de corcho seleccionadas, con diferentes tipos de resinas en base agua, cargas minerales, estabilizantes y aditivos varios.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto  
Color

Producto pastoso  
Natural  
Blanco

Densidad  
Clasificación al fuego  
Conductividad Térmica

Carta de colores  
0,5-0,7 g/cm<sup>3</sup>  
M-1  
K=0,068+-0,004 W/m.k a 27°C

### APLICACIONES

VIPEQ-Fo8 tiene buena adherencia sobre la mayoría de materiales (mortero, metal, madera, P.V.C., polietileno expandido, etc.) y es idóneo para:

- Revestimiento de fachadas (decorándolas y aislándolas térmicamente).
- Impermeabilización de cubiertas de todo tipo (tela asfáltica, chapa, uralita), aportando en la misma aplicación un aislamiento térmico.
- Decoración de interiores y corrección acústica de locales.

Y un largo etcétera que convierten a VIPEQ-Fo8 en un material único.

### MODO DE EMPLEO

La forma de aplicación puede ser manual, con herramienta convencional (llana, espátula); o mecánica, mediante proyección con máquina.

Secado al tacto.....30 minutos (Temperatura ambiente 20°C)

Secado total.....12-24 horas (Capa de 2-5 mm)

Rendimiento.....1,4-1,8 kg/m<sup>2</sup> (variable en espesor)

Temperatura de aplicación.....-2°C y +45°C

### RECOMENDACIONES

El soporte debe estar limpio, exento de polvo y seco.

### ALMACENAMIENTO

El producto no debe ser expuesto a la acción directa del sol ni a temperaturas superiores a 45 °C ni menores de -2°C.

### PRESENTACIÓN

Envases de 12 kg.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

- S2 Manténgase alejado de los niños.  
S7 Mantener el envase bien cerrado.

Fabricado con licencia de VIPEQ HISPANIA, por preparados químicos de Navarra SL Denominación social:Pequinsa S.L  
NIF/CIF: B-31065451 Polígono Morea Norte C/ D, N°-14, localidad: Beriain.C.P 31191 Navarra, España  
Telefono: 948-310 760 Fax 948 312 41

Polígono Morea Norte, calle D nº14 T. 902 106 218  
31191 Beriain Navarra (España)

info@vipeqhispania.com  
www.vipeqhispania.com